

Műszaki adatlap

Bauder E-KV-4S

Natúr pala



Termékleírás	Elasztomerbitumenes hegeszthető lemez			
Felhasználási terület	Vízszigetelés zárórétege többrétegű vízszigetelő rendszerben.			
Felület	felül:	Natúr pala		
	alul:	Hőre olvadó fólia		
Hordozóbetét - típus	Poliészterfátyol 250 g/m²			
Termékszám	1765 2001			

Tulajdonság	Vizsg. eljárás	Egység	Követelmény
Hosszúság	EN 1848-1	m	7,5
Szélesség	EN 1848-1	m	1
Vastagság	EN 1849-1	mm	4,2
Hidegtűrés felső	EN 1109	°C	≤-15
Hidegtűrés alsó	EN 1109	°C	≤-15
Hőállóság felül	EN 1110	°C	≥100
Hőállóság alul	EN 1110	°C	≥100
Maximális húzóerő hossz	EN 12311-1	N/50mm	≥700
Maximális húzóerő kereszt	EN 12311-1	N/50mm	≥700
Nyújthatóság maximális húzóerőnél hossz	EN 12311-1	%	≥30
Nyújthatóság maximális húzóerőnél kereszt	EN 12311-1	%	≥30
Kardosság	EN 1848-1	mm/10m	≤20
Vízállóság B típus szerint	EN 1928	-	megfelel
Tűzterjedés	EN 13501-1	-	E
Viselkedés külső tűz esetén ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1)
Tapadó húzószilárdság	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Nyírószilárdság	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Ütési ellenállás	EN 12691	mm	NPD
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	EN 12730	kg	NPD
Mérettartósság	EN 1107-1	%	≤0,6
Tartósság	EN 1109	°C	NPD

a) rendszerben bevizsgálva



Bejelentett szerv(ek) GPB, 1724
EN 13707

Bauder K.F.T. Késmárk u. 20 1158 Budapest
T: +36 (0) 1-417-3121 - F: +36 (0) 1-417-3121
www.bauder.hu

Minden információ a technika jelenlegi szintjén alapul.
A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben tájékozódjon az aktuális műszaki állapotról.
Minden megjelenített szín és felület hozzávetőleges, nem valóságűek.
NPD = no performance declared - Állapot: 0523

Műszaki adatlap

Bauder E-KV-4S

Natúr pala



Útmutatás

A felső felület szórása természetes kőzetekkel (pala, bazalt, homok stb.) történik. Ezeknél a természetben előforduló anyagoknál szín- és árnyalatbeli eltérések előfordulhatnak, melyekért a gyártó nem tartozik felelősséggel. Ez különösen érvényes az időjárási és környezeti hatásokból adódó színeltérésekre és eltérő gyártási sorozatú termékekre.

Raktározás/szállítás

A bitumenes lemez tekercseket UV-sugárzástól, nedvességtől és hőségtől védve, állítva kell tárolni és szállítani.

Hulladékkezelés

A bitumenes hulladék háztartási hulladékként vagy háztartási hulladékkal azonos ipari hulladékként kezelhető (Európai Hulladék Katalógus EWC kód: 170302 "kátránymentes aszfalt").

További jegyzetek

Aktuális kiadványok, mint például termékmertető, alkalmazástechnikai útmutató megtalálhatók az interneten: www.bauder.at



Bejelentett szerv(ek) GPB, 1724
EN 13707